

**VerguMix  
SUPER MAK  
Parandusasfalt**

- kasutusvalmis
- lahustivaba
- asfalt- ja betoonaluspinde jaoks
- vähekahanev
- kruntimine ei ole nõutav
- kohe ülesõidetav
- vastupidav külmumis-sulatussoolade toimele
- vettpidav

**Tüübid**

Fraktsioon 0 – 3 mm  
Kihi paksus 10 – 30 mm

Fraktsioon 0 – 5 mm  
Kihi paksus 20 – 60 mm

**Tehnilised andmed**

**Kasutusaeg 30 minutit, võib paigaldada niisketes tingimustes ja madalatel temperatuuridel**  
**Materjali temperatuur 5°C – 20°C**  
**Tihendusaste 50%**  
**Polümeeridega modifitseeritud**

**Ohtlike ainete kohta kehtiva määruse kohaselt ei loeta ohtlikuks materjaliks.**

**Kasutamine**

Aluspind tuleb põhjalikult puhastada, lahtised osakesed, jää ja seisev vesi tuleb eemaldada. Asfaldiga SUPER MAK tuleb täita umbes 50% üle servade st, et näiteks 30 mm paksuse kihi puhul peab asfalti paigaldama 15 mm üle serva. Järgnevalt tihendada käsitambiga või veel parem vibroplaadiga (vibrolatiga). Valmis pind tuleb üle puistada liiva või peene killustikuga. Teataval juhul vajalikke järgnevaid kattekihte tohib peale kanda alles 14 päeva möödudes.

**Kulu**

1 ämber 1 m<sup>2</sup> kohta 20 mm paksuse kihi korral

**Ladustamine**

Külma ja päikese eest kaitstult suletud nõudes 12 kuud.

**Pakitud**

24 x 30 kg plastikämbril euroalusel.

**VerguMix  
SUPER MAK TURBO  
Parandusasfalt**

- kasutusvalmis
- lahustit sisaldav
- asfalt- ja betoonaluspinde jaoks
- vähekahanev
- kruntimine ei ole nõutav
- kohe ülesõidetav
- vastupidav külmumis-sulatussoolade toimele
- vettpidav
- kiiresti kõvanev

**Tüübid**

Fraktsioon 0 – 3 mm  
Kihi paksus 10 – 30 mm

Fraktsioon 0 – 5 mm  
Kihi paksus 20 – 60 mm

**Tehnilised andmed**

**Kasutusaeg 30 minutit**  
**Ümbritseva keskkonna ja maapinna temperatuur - 20°C - +40°C**  
**Materjali temperatuur 5°C – 20°C**  
**Tihendusaste 50%**  
**Polümeeridega modifitseeritud**

**Ohtlike ainete kohta kehtiva määruse kohaselt ei loeta ohtlikuks materjaliks**

**Kasutamine**

Aluspind tuleb põhjalikult puhastada, lahtised osakesed, jää ja seisev vesi tuleb eemaldada. Asfaldiga SUPER MAK tuleb täita umbes 50% üle servade st, et näiteks 30 mm paksuse kihi puhul peab asfalti paigaldama 15 mm üle serva. Järgnevalt tihendada käsitambiga või veel parem vibroplaadiga (vibrolatiga). Valmis pind üle puistada liiva või peene killustikuga. Teataval juhul vajalikke järgnevaid kattekihte tohib peale kanda alles 14 päeva möödudes.

**Kulu**

1 ämber 1 m<sup>2</sup> kohta 20 mm paksuse kihi korral

**Ladustamine**

Külma ja päikese esst kaitstult suletud nõudes 8 kuud.

**Pakitud**

24 x 30 kg plastikämbril euroalusel