

Vergumix SCHACHTMÖRTEL

šahtimört

- tsementsideainega
- kanalite ja šahtide katmine
- betooni parandamine heitvee valdkonnas
- kanalisatsioonitorude rennide parandamine
- keraamiliste plaatide vuukimine
- šahtide müüritise vuukimine
- šahtide müüritise ladumine
- kõrged kohesed tugevused
- vähekahanev
- väga hea nakketugevus
- vettpidav
- õlikindel
- hästi vastupidav agressiivsete keskkondade toimele
- plastiga modifitseeritud

Tehnilised andmed:

Teralisus:	0 - 1 mm
Kasutusaeg:	keskm. 15 - 20 minutit
Kihi paksus:	pinna katmine 3 – 10 mm kaevandamiskohad 3 – 20 mm
Konsistents:	plastne / jäikplastne
Lisatav veekogus:	keskm. 3,0 – 3,5 liitrit 25 kg koti kohta
Survetugevus:	1 tunni pärast keskm. 3 N/mm² 2 tunni pärast keskm. 8 N/mm² 4 tunni pärast keskm. 12 N/mm² 1 päeva pärast keskm. 25 N/mm² 7 päeva pärast keskm. 39 N/mm² 28 päeva pärast keskm. 58 N/mm²

Veepidavus vastavalt standardile DIN 1048 T. 5

Proovisurve:	0,5 bar keskm. 2 mm
	1,0 bar keskm. 4 mm
	2,0 bar keskm. 7 mm

Kulumiskindlus (hõõrdekindlus) vastavalt standardile DIN EN 598: 100 000 koormuse muutumise puhul keskm. 0,3 mm

Nakketugevus (katketugevus) tõmbel vastavalt standardile DIN 485: 35 päeva pärast keskm. 2,5 N/mm²

Kontaktpinnad tuleb põhjalikult puhastada ning need peavad olema karedad ja tolmuvabad. Raketiseõli jäägid ja muu mustus halvendavad nakkuvust ning need tuleb mehhaaniliselt eemaldada. Pindade katketugevus tõmbel peab olema keskmiselt 1,5 N/mm². Aluspinda tuleb hästi niisutada. Seisev vesi tuleb eemaldada. Vergumix šahtimört segatakse mehhaanilise segistiga või elektrisegistiga vähemalt 2 minutit homogeense, tükkideta segu saamiseks.

Mörtil võib ainult nii palju valmis segada, kui kasutaja jooksul vajatakse.

Nakkekihina hõõrutakse pintsliga aluspinda sisse mõrdist segatud šlamm. Mördi pealekandmine toimub värskest segatud mõrdilt värskest segatud mõrdile.

Katmata mõrdipindu peab vähemalt 5 päeva kaitsma tõmbetuulest või päikesekiirgusest tingitud enneaegse kuivamise eest.

Säilivus

Külmakindlalt, kuivas, jahedas < 30 °C ning päikesekiirguse eest kaitstuna suletud originaalnõudes hoidmisel on säilivusaeg 6 kuud.

Tarnekuju

40 x 25 kg paber / PE-kotid vahetataval euroalusel