

VERGU MIX

VUUGIBETOON



- monteeritavad betonelemendid
- monteeritavad müüritised
- armeeritud vuugid
- püstvuugid
- horisontaalvuugid



by VERGU SPEZIALMÖRTEL & MISCHPUMPEN
TECH

10 Jahre Vergusstechnik

Vergumix FUGE

Vuugibetoon

- tsementsideainega
- vähekahanev
- tiksotroopne konsistents
- kasutustemperatuur + 5°C – + 30°C
- koormatav 24 tunni pärast
- vastupidav külmumis-sulatussoolade toimele
- vettpidav
- kvaliteedi tõstmiseks lisatud plaste
- masinpumbatav

Fraktsioon 0 – 1,2 mm

Vuugi laius 10 – 50 mm väljast

Lisada vett 4,5 – 5,0 liitrit iga 25 kg koti kohta

Tehnilised andmed

Kasutusaeg 60 minutit

Paisumistegur > 0,10%

Survetugevus: 24 h > 15 N/mm²
 7 d > 30 N/mm²
 28 d > 40 N/mm²

Tõmbetugevus paindel:

 24 h > 3 N/mm²
 7 d > 5 N/mm²
 28 d > 7 N/mm²

Vuugid tuleb põhjalikult puhastada ja kontaktpinnad eelniisutada. Nakkumist takistavad ained, nagu tsementtaigen ja seisev vesi, tuleb eemaldada.

Pinna nakketõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm².

Vergumix FUGE segu on võimalik segada ja pumbata meie segupumbaga Vergumat P06.

Katmata mördipindu peab vähemalt 5 päeva kaitsma tõmbetuulest või päikesekiirgusest tingitud enneaegse kuivamise eest.

Vergumix FUGE TURBO

Kiirkivinev vuugibetoon

- tsementsideainega
- vähekahanev
- tiksotroopne konsistents
- kasutustemperatuur 0°C – + 30°C
- koormatav 24 tunni pärast
- vastupidav külmumis-sulatussoolade toimele
- vettpidav
- kvaliteedi tõstmiseks lisatud plaste
- masinpumbatav

Fraktsioon 0 – 1,2 mm

Vuugi laius 10 – 50 mm väljast

Lisada vett 4,5 – 5,0 liitrit iga 25 kg koti kohta

Tehnilised andmed

Kasutusaeg 20 minutit

Paisumistegur > 0,10%

Survetugevus: 24 h > 5 N/mm²
 7 d > 20 N/mm²
 28 d > 40 N/mm²

Tõmbetugevus paindel:

 24 h > 1 N/mm²
 7 d > 4 N/mm²
 28 d > 7 N/mm²

Vergumix vuugimört vastab vuukide jaoks ettenähtud tsementmördile vastavalt standardile NIN/EN 206-1/DIN 1045/2, see on vastavalt normdokumendile TRG 613 vähese kromaadisisaldusega ning vastab standardi DIN 4102 osa 4 kohaselt tulepüsisusklassile A1, mittepõlev.

Kulu

25 kg kott annab ca. 15 liitrit valmissegut.

Ladustamine

Kuivas > 10°C, päikesekiirte eest kaitstult kinnises originaalpakendis 9 kuud.

Pakend

42 x 25 kg paber/polüetüleenkotid iga vahetatava euroaluse kohta.